

BONDERITE L-CA HKKS

□

Categorie Prodotto: [Metalworking](#), [Molding](#), [Release agents](#)

Introduzione

Impieghi

lubrificante distaccante per stampi per colata a pressione e in conchiglia

Descrizione

SAE - ISO VG - Gradazione NLGI

Non applicabile

Temperature d'impiego °C

Maggiore di +5°C

Indice di viscosità

-

Proprietà e Prestazioni

Costituito da grafite allo stato di estrema finezza dispersa in acqua con l'aggiunta di speciali additivi, è stato particolarmente studiato per il rivestimento di stampi e conchiglie, sulla cui superficie agisce da lubrificante e distaccante, resistendo alle alte temperature del metallo fuso ed inibendone l'adesione alle pareti della forma.

Specifiche e campi di utilizzo

Il prodotto concentrato deve essere diluito versando lentamente normale acqua di acquedotto nel prodotto stesso (non si dovrà versare il prodotto nell'acqua) e mescolando con cura.

Per l'applicazione sui vari componenti della conchiglia, i migliori risultati si otterranno applicando il prodotto con una pistola a spruzzo dopo diluizione a circa 1:10 - 1:30 con acqua.